

AFNOR T 36005
 FAMILLE I - Classe 4a

RENAULAQUE

LAQUE BRILLANTE POLYURETHANE

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Grande facilité d'emploi, résistance à la coulure.
Brillant élevé et parfait tendu.
Rapidité de séchage, durcissement rapide.
Excellente résistance à l'eau et aux salissures.
Parfaite lessivabilité, grande résistance aux chocs et à l'abrasion.
Utilisation polyvalente : décoration, protection, entretien.

LOCALISATION

Extérieur - Intérieur.

DESTINATION - SUPPORT

Peut être utilisée comme finition dans le cadre de tous travaux de décoration très soignés : murs, boiseries, salle d'eau, cuisine, etc...

De part sa nature polyvalente elle est utilisée également en travaux d'entretien pour le matériel agricole, charpentes métalliques, tuyauteries, appareillages, etc...

S'applique sur tous supports soigneusement préparés, en travaux neufs et réfection.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports non peints, Plaques de plâtre ou Carreaux de plâtre, bois et dérivés, plaques de plâtre hydrofugées Vieux plâtres ou supports non homogènes Bois et métaux ferreux	Préparation Brossage, Brossage, époussetage, rebouchage, ponçage	Impression
		Sous-couche Universelle Glycéro
Supports déjà peints peintures cloquées écaillées ...	Préparation Décapage, rebouchage	Impression Voir supports non peints
Peintures mates ou satinées en bon état.	Lessivage (les badigeons seront éliminés).	Sous-couche Universelle Glycéro
Peintures brillantes.	Lessivage, déglacage au papier de verre	Sous-couche Universelle Glycéro
Supports poudreux, non cohérents Enduits, vieux plâtres	Préparation Brossage	Impression Fixateur supports poreux ou friables ou Sous-couche Universelle Glycéro dilué à 5% de White Spirit.

MISE EN ŒUVRE

Pour l'intérieur :

1 à 2 couches sur support préparé.

Pour l'extérieur :

Après préparation soignée du support :

- Bois :

ou - 1 couche de **RENAUBOIS** + 2 couches de **RENAULAQUE LAQUE BRILLANTE POLYURETHANE**

- 2 couches de **RENAUBOIS** + 1 couche de **RENAULAQUE LAQUE BRILLANTE POLYURETHANE**

- Fer : 1 couche **PRIMAIRE ANTIROUILLE** + 1 à 2 couches de **RENAULAQUE LAQUE BRILLANTE POLYURETHANE**

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau laqueur, pistolet airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

Pour application pistolet diluer environ 5 % WS ou à l'essence F.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Combinaison de résines alkydes et polyuréthanes.
Aspect	Brillant - tendu.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Présentation	Peinture crème.
Teintes	Blanc. 180 teintes du nuancier Murs et Plafonds ainsi que les teintes pastels du nuancier Murs et Boisées.
Densité	1.2 + ou - 0.02 kg/l
Extrait Sec en poids en volume	68 + ou - 1 % 47 + ou - 1 %
Épaisseur Film sec	40 microns /100 g/m ² humide.
Performance du film	lessivable résistance aux chocs et une très grande tenue aux intempéries.
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Hors poussière : 1 heure. Sec au toucher : 6 heures. Recouvrable : 24 heures.
Rendement	14 à 16 m ² /L.
Conditionnement	4 L
Étiquette	R10 - Inflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/d) : 300g/l de COV
Transport	ONU 1263 exempté selon 22315

PRECAUTIONS

Porter un masque en cas d'application mécanisée.

SECURITE

Inflammable.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Contient du Cobalt de la Methyl Ethyl Cétoxime : peut déclencher une réaction allergique.

Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. En cas de contact avec la peau et les yeux, laver abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Aérer les locaux pendant l'application.

Se reporter aux normes de sécurité en vigueur pour toute application mécanisée.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DECHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'éliminations et de collecte du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr