

AFNOR T 36005  
 FAMILLE I - Classe 4a

# GLYCERO MONOCOUCHE SATIN

## FINITIONS

### PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

**Haute résistance aux chocs et à l'abrasion, non jaunissant.**  
**Idéal pour travaux de finitions soignées**  
**Grande facilité d'emploi, résistance à la coulure.**  
**Parfaite lessivabilité,**  
**Excellente résistance à l'eau et aux salissures.**  
**Application sans embus donc satiné homogène.**  
**Ne coule pas**  
**Rapidité de séchage.**  
**Finition tendue ou pochée selon le matériel d'application.**  
**Son satiné doux et régulier procure une ambiance agréable.**

### LOCALISATION

Extérieur - Intérieur.

### DESTINATION

Murs, plafonds et boiseries. Toutes pièces, tous locaux, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel.  
 Conseil esthétique : le satin est généralement préconisé pour les murs et boiseries.

### SUPPORT

Tous supports intérieurs traditionnels, (plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre). Papier, métaux, bois imprimés et anciennes peintures.

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports non peints, Sains et cohérents	Préparation	Impression
Plaques de plâtre ou dérivés, plâtre neuf sec.	Brossage, époussetage, rebouchage, ponçage	Sous-couche Universelle Glycéro
Carreaux de plâtre, bois et dérivés, plaques de plâtre hydrofugées Vieux plâtres ou supports non homogènes	Brossage, époussetage, rebouchage, ponçage	Sous-couche Universelle Glycéro
Supports déjà peints	Préparation	Impression
peintures cloquées écaillées ...	Décapage, rebouchage	Voir supports non peints
Peintures mates ou satinées en bon état.	Lessivage (les badigeons seront éliminés).	Sous-couche Universelle Glycéro
Peintures brillantes.	Lessivage, déglacage au papier de verre	Sous-couche Universelle Glycéro
Supports poudreux, non cohérents	Préparation	Impression
Enduits, vieux plâtres	Brossage	Fixateur Supports poreux ou friables (ventiler les locaux)

### MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger avant emploi. Brasser le produit avec soin.  
 Une à deux couches sur support préparé suivant de degré de résultat recherché : monocouche en entretien, 2 couches pour finitions soignées.  
 Après homogénéisation du produit, appliquer régulièrement en croisant et en lissant de manière uniforme.

## MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau laqueur, antigoutte, pistolet, airless.  
Nettoyage du matériel : white spirit.

## DILUTION

Prêt à l'emploi.  
Si besoin diluer de 5% de White-Spirit. Pour une application au pistolet, diluer à 5% de White-Spirit.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Composition</b>	Combinaison de résines alkydes modifiées.
<b>Aspect</b>	Satiné moyen suivant DTU 59/2. 35% à 60°
<b>Tenue au feu</b>	M1 sur support incombustible M0.
<b>Présentation</b>	Peinture crémeuse.
<b>Teintes</b>	Blanc, noir + 8 pré-teintés 10 bases permettant la réalisation des teintes du nuancier MURS ET BOISERIES réalisables à la machine à teinter RENAULAC.
<b>Densité</b>	1.40 + ou - 0.02 kg/l
<b>Extrait Sec en poids en volume</b>	73 + ou - 2 % 41 + ou - 1 %
<b>Épaisseur Film sec</b>	30 microns/100 grs/m <sup>2</sup> humide.
<b>Performance du film</b>	Durcissement excellent. Lessivable.
<b>Séchage à 20°C et 70% humidité relative</b>	Sec au toucher : 6 heures. Entre couches 24 heures.
<b>Rendement</b>	16 m <sup>2</sup> /litre
<b>Conditionnement</b>	0,5 L 2,5L
<b>Étiquette</b>	R10 - Inflammable.
<b>COV directive 2004/42/CE</b>	Valeur limite UE (A/d) : 300g/l de COV
<b>Transport</b>	Code ONU 1263 Classe 3 groupe d'emballage III exempté selon paragraphe 2.2.3.1.5

## PRÉCAUTIONS

Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer.  
Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  
En cas de contact avec la peau et les yeux, laver abondamment avec de l'eau.  
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

## SECURITE

**INFLAMMABLE.**  
**L'EXPOSITION REPETEE PEUT PROVOQUER DESSECHEMENT OU GERURES DE LA PEAU.**  
Contient du cobalt et de la méthyl Ethyl Cétoxime. Peut déclencher une réaction allergique.

## DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation

## GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

**IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.**

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 [www.renaulac.fr](http://www.renaulac.fr)