

AFNOR T 36005
FAMILLE III - Classe 2

ATTRACTIK

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Une peinture murale à base de poudre magnétique, permettant de transformer les murs en surfaces aimantées.

Facile à appliquer.

Prêt à l'emploi.

Applicable en 2 couches.

LOCALISATION

Intérieur uniquement.

DESTINATION - SUPPORT

Tous supports plâtres et dérivés, enduits, ciments, bois et panneaux.

PRÉPARATION DU SUPPORT

La préparation des supports est une étape essentielle pour la réussite de votre décor.

ATTRACTIK s'applique sur des fonds intérieurs traditionnels sains, propres et secs.

La surface des supports doit être lisse, éviter les surfaces irrégulières et les f

MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger la peinture avant l'application, pour une bonne homogénéisation de la poudre magnétique. L'application se réalise en 2 à 3 couches épaisses pour obtenir un résultat optimal.

a : Délimiter la surface ou le panneau avec un ruban adhésif.

b : Appliquer 2 à 3 couches épaisses avec un rouleau anti-goutte.

c : Avant de recouvrir ATTRACTIK avec la finition de votre choix, tester la surface aimantée.

Laisser sécher 72 heures.

L'attraction des aimants tient compte du nombre de couches (au minimum 2), de l'épaisseur déposée, ainsi que de la surface et du poids des aimants.

d : Nous vous conseillons de recouvrir ATTRACTIK avec une peinture monocouche de la gamme RENAULAC.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau anti-goutte

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer, ni mélanger ATTRACTIK avec une autre peinture.

Nettoyage des outils à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Copolymère en dispersion aqueuse et poudre magnétique micronisée
Aspect	Mat.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0
Présentation	Peinture crémeuse
Teintes	Gris anthracite
Densité	2,08 + ou - 0.02 kg/l
Extrait Sec en poids en volume	71 + ou - 2% 41 + ou - 2%
Épaisseur Film sec	20 microns/100 g/m ² humide
Performance du film	Film présentant une forte attraction magnétique.
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Entre couches : 6 heures - Recouvrable par une finition : 72 heures.
Rendement	6 m ² /L par couche.
Conditionnement	0,5 L
Étiquette	Néant - Ininflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/a) : 30g/l de COV
Transport	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à 30°C.
En hiver, attention aux locaux non chauffés.
Craint le gel.

RECOMMANDATIONS

Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

