

LA CHAUX

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Aspect traditionnel mat

Aspects matières très variés.

Grande respirabilité du support.

Protège et assainit le support (aspect fongicide de la chaux).

Permet de réaliser des finitions décoratives de grande finesse.

LOCALISATION

Intérieur uniquement. Fortement déconseillé dans les pièces humides (cuisine et salle de bains) ainsi que toutes les surfaces risquant des projections d'eau.

DESTINATION - SUPPORT

Tous supports plâtres et dérivés, enduits, ciments, bois et panneaux.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Brossage, lessivage pour les supports non sensibles à l'eau.

- Plâtres et dérivés, enduits : imprimer avec notre **FIXATEUR SPECIAL ENDUIT DÉCORATIF pour isoler le fond lors de l'application de l'enduit et faciliter le décollement ultérieur du produit.**

- Bois et panneaux : imprimer avec notre **SOUS COUCHE UNIVERSELLE RENAULAC puis notre FIXATEUR SPECIAL ENDUIT DÉCORATIF pour isoler le fond lors de l'application de l'enduit et faciliter le décollement ultérieur du produit.**

MISE EN ŒUVRE

Aspect BROSSÉ

a : Appliquer le badigeon à coups de brosse carrée et dure "type" brosse à tapisserie pour un aspect dit "cordé" très structuré sur une surface de 1 à 2 m². Répartir soigneusement le badigeon en brossant régulièrement la surface, réaliser des arcs de cercle et croiser les mouvements.

Laisser un temps de séchage de 12 heures.

b : Une dilution de 10 à 20% d'eau doit être réalisée pour l'application de la 2ème passe. Cela facilite la glisse lors de l'application et accentue le nuancement du badigeon.

Réaliser une 2ème couche partielle avec la brosse à tapisserie.

Déposer peu de matière et éviter de donner des coups de brosse trop éparse, étaler délicatement l'excédent de matière et balayer autour sans recharger la brosse.

Cette 2ème application partielle permet d'obtenir plus de relief, nuance délicatement la couleur du badigeon et rattrape les défauts du décor.

Pour un aspect "brossé ferré".

Une matière qui vibre entre matité et brillance. Avant le séchage complet de la 2ème couche, lisser partiellement la surface du décor et ferrer* simultanément le badigeon avec un couteau inox. Lors de l'intervention, la surface du décor présente encore 25% de taches plus foncées. Procéder par surface d'1 à 2 m². Le passage de la lame permet de faire briller le relief du brossé, de lisser partiellement la surface et d'augmenter l'intensité de la couleur.

Pour un aspect "brossé stucqué".

On peut aussi créer un aspect dit "stucco" à la surface lisse et satinée. Après séchage complet de la 2ème couche de badigeon (6 heures) appliquer une couche mince partielle avec un couteau inox. Il n'est pas nécessaire de recouvrir en totalité la surface.

Travailler par surface d'1 m² puis ferrer* dans le frais. Le passage de la lame augmente la couleur et la brillance du badigeon

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse ronde ou carrée (type brosse à tapisserie) à badigeon : brosse dure = relief plus prononcé ; brosse souple = relief plus écrasé. Couteau inox pour ferrer. Pinceau plat et large : application plus lisse.

DILUTION

Produit prêt à l'emploi. Dilution nécessaire à l'eau en 1ère et 2ème passe.
Nettoyage des outils à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Composition | Chaux calcique et poudre de marbre Additifs organiques = 3.5 % en poids en conformité avec la norme NFT 30808. |
| Aspect | Mat ou Satiné "Ciré" en fonction de l'application. |
| Tenue au feu | M1 sur support incombustible M0 |
| Teintes | Base blanche Les teintes de la carte sont réalisables à la machine à teinter RENAULAC. |
| Densité | 1.390 + ou - 0.02 kg/l |
| Extrait Sec en poids en volume | 51 + ou - 2 % 22.86 + ou - 2 % |
| Séchage à 20°C et 70% humidité relative | Sec : 12 heures. |
| Rendement | Variable selon l'effet réalisé. En moyenne 4 à 8 m ² /L/couche |
| Conditionnement | 4 L 10 L |
| Étiquette | Xi : IRRITANT |
| COV directive 2004/42/CE | Valeur limite UE (A/I) : 200g/l de COV |
| Transport | Produit non dangereux. |

PRÉCAUTIONS

Le produit contient de la chaux éteinte corrosive. Protéger les matériaux sensibles aux alcalins (verre, alu, ...).
En hiver attention aux locaux non chauffés et aux supports humides..
Ne pas appliquer par température inférieure à 5° C ou supérieure à 30° C.

SECURITE

Contient de la chaux éteinte. Protéger les mains et les yeux. Irritant pour la peau et les yeux.
Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact, laver abondamment à l'eau.

DURÉE DE CONSERVATION

6 mois en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie.
Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La Chaux RENAULAC peut s'épaissir dans le pot avec le temps. Elle retrouvera sa viscosité normale et ses qualités intrinsèques après agitation avec une turbine électrique.

La Chaux RENAULAC, pâte à base de chaux naturelle pure, peut contenir quelques impuretés difficiles à disperser et qui peuvent se manifester par la présence de petits grains.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.