

AFNOR T 36005
FAMILLE III - Classe 2



N° d'enregistrement : FR/07/023

N° Licence 23/19/1

RENAUFIBRE ECOLABEL

ENDUIT GRAIN FIN INTERIEUR

LABEL ECOLOGIQUE

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

RENAUFIBRE grain fin est un enduit décoratif mural intérieur "aspect torchis"
Facile à appliquer.
Masque les imperfections et défauts du support
Se décolle comme du papier peint, à l'aide d'une décolleuse
Toutes les teintes sont réalisables à la machine à teinter RENAULAC

LOCALISATION

Intérieur uniquement

DESTINATION

Décoration murale toutes pièces sèches: séjours, chambres, salons ...

SUPPORT

Tous supports : plâtre et dérivés, enduit ciment, bois et panneaux.
Fortement déconseillé dans les pièces humides (cuisine, salle de bains) ainsi que tout endroit avec des projections d'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

Plâtre, plaques de plâtre cartonnées et dérivés : imprimer avec **FIXATEUR SPECIAL Enduit décoratif** pour isoler le fond lors de l'application de l'enduit et faciliter le décollage ultérieur du produit.
Bois et dérivés : imprimer avec **SOUS COUCHE GLYCERO UNIVERSELLE**
Supports déjà peints : éliminer les badigeons. Lessiver les anciennes peintures et déglacer au papier de verre pour les surfaces brillantes.

MISE EN ŒUVRE

1. RENAUFIBRE s'applique en 1 couche à l'aide d'un rouleau mousse alvéolé ou à la taloche :
 - Répartir régulièrement RENAUFIBRE à raison de 1 kg/m² (en fonction du relief désiré)
 - Procéder par panneaux de 5 m² et de haut en bas
2. Après application, créez votre décor en structurant, à l'aide d'une lisseuse ou d'une taloche, ou en brossant à l'aide d'une grosse brosse ou d'un pinceau plat

MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau mousse alvéolé, taloche, lisseuse, grosse brosse, pinceau plat.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Copolymère vinylique en dispersion Film de cellulose
Aspect Présentation	Différent suivant la méthode d'application : taloché à l'ancienne, brossé, lissé. Pâte onctueuse
Teintes	Blanc RENAUFIBRE peut être teinté dans la masse avec la machine à teinter RENAULAC (14 teintes disponibles) Il peut être également recouvert d'une peinture mate ou satinée et éventuellement verni
Densité	1.5 + ou - 0.01 kg/l
Extrait Sec en poids en volume	56 + ou - 2 % 35 + ou - 2 %
Épaisseur Film sec	25 microns/100 g/m ² humide.
Performance du film	Masque défauts et imperfections du support
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	De 24 à 48 heures
Rendement	1kg/m ² en moyenne
Conditionnement	15 kg
Étiquette	Néant - Ininflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/I) : 200g/l de COV
COV critères ECOLABEL	Valeur limite critères Ecolabel : 10g/l de COV
Transport	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Craint le gel.

Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C ni sur supports gelés ou condensants.

En hiver attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

Aérer les locaux pendant l'application et le séchage.

RECOMMANDATIONS

Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veuillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr