

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 7b2

ACRYLIQUE MAT

INTERNEIGE MURS ET PLAFONDS

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Excellente blancheur et matifié.
Excellent garnissant.
Sans odeur.
Très économique.
Lavable.

LOCALISATION

Intérieur - Possible en extérieur abrité.

DESTINATION - SUPPORT

Toutes pièces, tous locaux, habitations, bureaux, locaux à usage professionnel.
Murs et plafonds.
Tous supports intérieurs traditionnels, (plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre), enduit, ciment, bois et

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports non peints, Sains et cohérents Plaques de plâtre ou dérivés, plâtre neuf sec. Carreaux de plâtre, bois et dérivés, plaques de plâtre hydrofugées Vieux plâtres ou supports non homogènes	Préparation Brossage, époussetage, rebouchage, ponçage	Impression Interneige
	Brossage, époussetage, rebouchage, ponçage	Renauprim ou Impression Universelle
Supports déjà peints peintures cloquées écaillées ...	Préparation Décapage, rebouchage	Impression Voir supports non peints
Peintures mates ou satinées en bon état.	Lessivage (les badigeons seront éliminés).	Interneige
Peintures brillantes.	Lessivage, déglacage au papier de verre	Renauprim
Supports poudreux, non cohérents Enduits, vieux plâtres	Préparation Brossage	Impression Fixateur supports poreux ou friables (ventiler les locaux)

MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger avant emploi. Brasser le produit avec soin.
Appliquer grassement en croisant pour répartir uniformément la couche.
NB : ne pas travailler à l'excès le produit après la dépose.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau spécial acrylique poil ras ou antigoutte, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Copolymère acrylique en dispersion
Aspect	Mat.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Présentation	Gel crémeux.
Teintes	Blanc. Peut être teinté avec les colorants universels RENAULAC, 180 teintes du nuancier Murs et Plafonds ainsi que les teintes pastels du nuancier Murs et Boisées.
Densité	1,65 + ou - 0,02 kg/l
Extrait Sec En poids En volume	65 + ou - 2 % 43 + ou - 2 %
Épaisseur Film sec	30 microns/100 grs/m ² humide.
Performance du film	Lavable.
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Sec au toucher : 2 heures. Recouvrable : 6 heures.
Rendement	9 m ² /L sur support lisse
Conditionnement	4 L 15L
Étiquette	Néant - Ininflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/a) : 30g/l
Transport	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas appliquer par température inférieure à + 5° C.
En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel.

RECOMMANDATIONS

Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

GESTION DES DECHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr