

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 7b2

PEINTURE FACADE ACRYLIQUE ECOLABEL MONOCOUCHE



N° d'enregistrement : FR/33/023

LABEL ECOLOGIQUE

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Haute résistance aux intempéries (pluie, vent, soleil...).
Système idéal pour la rénovation des enduits dit "Monocouche".
Aspect mat permettant de masquer les imperfections des enduits.
Grande facilité d'emploi et haut pouvoir garnissant. Sans odeur.
Microporeux, laisse parfaitement "respirer" le support.
Fongicide, algicide assurant une parfaite durabilité de l'esthétique du film.
Le système bicouche bénéficie d'une garantie Bonne Tenue de 10 ans.

LOCALISATION

Extérieur - Intérieur.

DESTINATION

Toutes surfaces murales et façades d'habitation, garages, bâtiments commerciaux ou industriels.

SUPPORT

Tous supports traditionnels, sains et cohérents (béton, enduit hydraulique, enduits à la chaux, ciment, mortier bêtard), ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes.
Tout autre support devant faire l'objet d'une étude préalable.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Il devra être propre, sec et sain revêtu obligatoirement du FIXATEUR FACADE ACRYLIQUE
Si besoin, traiter les fissures isolées au préalable avec les enduits souples adaptés au support.
Pour les fissures plus importantes, utiliser le calicot de pontage noyé dans la PEINTURE FACADE ACRYLIQUE MONOCOUCHE.

MISE EN ŒUVRE

Appliquer grassement en répartissant et croisant régulièrement le produit sans tirer.
Pour les supports à relief important, s'assurer de la bonne répartition de la peinture de façon à obtenir un enrobage parfait qui assurera l'imperméabilité.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau spécial façade ou meché.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Résine acrylique en dispersion. oxyde de titane. Fongicide non toxique.
Aspect	Mat.
Présentation	Pâte épaisse
Teintes	Blanc et Ton Pierre 118 teintes du nuancier FACADE disponibles à la machine à teinter RENAULAC. Existe en 4 bases : Médium, Deep, Extra Deep, Transparent (B, C, D, K)
Densité	1,43 + ou - 0,05 kg/l
Extrait Sec en poids en volume	64 + ou - 1 % 48 + ou - 1 %
Épaisseur Film sec	32 microns/100 g/m ² humide.
Performance du film	Excellente résistance en milieu humide (bords de mer, etc...).
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Sec : 2 heures. Recouvrable : 24 heures.
Rendement	8 m ² /L sur support lisse. Tenir compte d'un coefficient multiplicateur en fonction du relief.
Conditionnement	2,5 L 10 L
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/c) : 40g/l de COV
COV critères Ecolabel	Valeur limite critères Ecolabel : 40g/l de COV
Étiquette	Néant - Ininflammable.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à 5° C ou supérieure à 30°C, vent fort, supports gelés ou condensants, conditions climatiques limites (risque de gelée nocturne, condensation ou pluie menaçante).

RECOMMANDATIONS

Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

CONDITIONS DE GARANTIE

Sur supports neufs ou déjà peints, sains et cohérents dans les conditions de préparation et d'application mentionnées sur l'emballage.

Cette garantie s'applique uniquement sur les applications verticales et est limitée au strict remboursement du produit (sur présentation de l'emballage et du ticket de caisse).

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.