

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 7b2

FACADE SOUPLE - SEMI EPAIS

ECOLABEL

SUPPORTS FISSURÉS



N° d'enregistrement : FR/33/023

LABEL ECOLOGIQUE

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Assure l'imperméabilisation des supports en masquant le faïencage et les microfissures.
Aspect velouté recréant une nouvelle "peau" aux façades.
Microporeux, laisse parfaitement "respirer" le support.
Son élasticité lui permet de suivre les déformations et les variations d'ouverture des fissures.
Sa composition lui confère une très grande facilité d'application et un excellent garnissant permettant un enrobage parfait même sur les reliefs importants, tels les enduits monocouche.
Le système bicouche sur supports préparés bénéficie d'une garantie Bonne Tenue de 10 ans.

LOCALISATION

Extérieur - Intérieur

DESTINATION

Toutes surfaces murales et façades d'habitation, garages, bâtiments commerciaux ou industriels

SUPPORT

Tous supports traditionnels, sains et cohérents (béton, enduit hydraulique, enduits à la chaux, ciment, mortier bâtard), ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes.
Toutes surfaces murales lisses ou à relief, faïencée ou microfissurée
Tout autre support devant faire l'objet d'une étude préalable.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Il devra être propre, sec et sain revêtu obligatoirement du SOUS-COUCHE FACADE ACRYLIQUE
Si besoin, traiter les fissures au préalable avec les enduits souples adaptés au support
Pour les fissures plus importantes, utiliser le calicot de pontage noyé dans le FACADE SOUPLE SEMI-EPAIS

MISE EN ŒUVRE

Appliquer grassement en répartissant et croisant régulièrement le produit sans tirer.
Attention : pour obtenir une imperméabilisation parfaite, doubler la consommation par rapport à une peinture de ravalement classique.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau spécial façade ou méché.
Un décor final pommelé peut être réalisé au rouleau MJ80 dit "nid d'abeille"

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Acrylique en dispersion
Aspect	Mat velouté.
Présentation	Peinture corsée prête à l'emploi
Teintes	Blanc. 82 teintes du nuancier FACADE disponibles à la machine à teinter.
Densité	1,38 + ou - 0,05 kg/l
Extrait Sec en poids en volume	64 + ou - 2 % 53 + ou - 1 %
Épaisseur Film sec	40 microns à 100 g/m ²
Performance du film	Film souple et particulièrement résistant aux intempéries.
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Sec : 3 heures. Recouvrable : 24 heures (20° C et 70 % HR).
Rendement	5 m ² /L sur support lisse. Tenir compte d'un coefficient multiplicateur en fonction du relief.
Conditionnement	10 L
Étiquette	Néant -
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/c) : 40g/l de COV
COV critères Ecolabel	Valeur limite critères Ecolabel : 40g/l de COV
Transport	Produit non dangereux

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à 5° C ou supérieure à 30°C, vent fort, supports gelés ou condensants, conditions climatiques limites (risque de gelées nocturnes, condensation ou pluie menaçante).

RECOMMANDATIONS

Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit

CONDITIONS DE GARANTIE

Sur supports neufs ou déjà peints, sains et cohérents dans les conditions de préparation et d'application mentionnées sur l'emballage.
Cette garantie s'applique uniquement sur les applications verticales et est limitée au strict remboursement du produit (sur présentation de l'emballage et du ticket de caisse).

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr