

AFNOR T 36005  
FAMILLE I - Classe 7b1

# PEINTURE FACADE PLIOLITE®

## MONOCOUCHE

### PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

**Grande résistance aux climats extrêmes.**  
**Excellent pouvoir couvrant et garnissant.**  
**Microporeux, laisse parfaitement "respirer" le support.**  
**Excellente durabilité esthétique grâce à l'autolavabilité du film.**  
**Adhère parfaitement sur tous supports.**  
**Le système bicouche sur supports préparés bénéficie d'une garantie Bonne Tenue de 10 ans.**

### LOCALISATION

Extérieur - Intérieur

### DESTINATION

Toutes surfaces murales et façades d'habitation, garages, bâtiments commerciaux ou industriels.

### SUPPORT

Tous supports traditionnels, sains et cohérents (béton, enduit hydraulique, enduits à la chaux, ciment, mortier bâtard), ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes.  
Tout autre support devant faire l'objet d'une étude préalable.

### PRÉPARATION DU SUPPORT

- **Fonds sains et mécaniquement solides** : lavage, brossage.
- **Fonds poreux, anciennes peintures légèrement farinantes** : grattage, brossage, lavage.
- **Fonds douteux, très poreux ou farinants** : fixer préalablement le support avec l'impression FIXATEUR SUPPORTS POREUX OU FRIABLES.
- **Fonds peints écaillés** : décapage obligatoire.

### MISE EN ŒUVRE

Appliquer grassement sans tirer en couche croisée à raison de 200 à 250 g/m<sup>2</sup> la couche

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau spécial façade ou méché, airless.

### DILUTION

Prêt à l'emploi.  
Peut-être dilué de 5 à 10 % avec du white spirit suivant fond.

## CARACTÉRISTIQUES

Composition	100 % résines Pliolite® Elikem.
Aspect	Mat tendu.
Présentation	Peinture thixotrope.
Teintes	Blanc et Ton Pierre 118 teintes du nuancier FACADE disponibles à la machine à teinter RENAULAC. Existe en 3 bases : Deep, Extra Deep et Transparent pour réalisation des couleurs à la machine à teinter.
Densité	1,6 + ou - 0,05 kg/l
Extrait Sec en poids en volume	74 + ou - 2 % 44 + ou - 1 %
Épaisseur Film sec	28 microns /100 g/m <sup>2</sup> humide.
Performance du film	Insaponifiable, microporeux, imperméable à l'eau, rapidement insensible à la pluie.
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Sec : 2 heures. Recouvrable : 24 heures.
Rendement	8 m <sup>2</sup> /L sur support lisse
Conditionnement	2,5 L 10 L
Étiquette	R 10 - Inflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/c) : 430g/l de COV
Transport	UNI 1263 exempte selon 22315

## PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à 0° C ou sur support gelés ou condensants.

## SECURITE

Inflammable.

**Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.**

Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas rejeter à l'égout.

## DUREE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé.

## GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

## CONDITIONS DE GARANTIE

Sur supports neufs ou déjà peints, sains et cohérents dans les conditions de préparation et d'application mentionnées sur l'emballage.

Cette garantie s'applique uniquement sur les applications verticales et est limitée au strict remboursement du produit (sur présentation de l'emballage et du ticket de caisse).

**IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.**

® Marque déposée ELIOKEM

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 [www.renaulac.fr](http://www.renaulac.fr)