

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 7b2

HYDROFACADLITH ECOLABEL

PEINTURE FACADE MONOCOUCHE



LABEL ECOLOGIQUE

N° d'enregistrement : FR/33/023

Ce produit a reçu la certification Ecolabel* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Nouvelle technologie EBS (EMULSIFIED BINDING SYSTEM).
Monocouche en entretien, le système bi-couche bénéficie d'une garantie de bonne tenue de 10 ans.
Aspect mat profond.
Excellente tenue des teintes dans le temps.
Excellente adhérence même sans primaire.
Très facile d'application.
Sans odeur.
Excellent compromis entre temps ouvert et mise hors d'eau du film.
Traité Anti-Flash Rust (Inhibiteur de rouille)

LOCALISATION

Extérieur - Intérieur.

DESTINATION

Toutes surfaces murales et façades d'habitation, garages, bâtiments commerciaux ou industriels
Entretien et rénovation des façades où l'on doit s'efforcer de combiner protection, hydrofugation, respect de l'esthétique caractéristiques des matériaux traditionnels.

SUPPORT

Tous supports traditionnels, sains et cohérents (béton, enduit hydraulique, enduits à la chaux, ciment, mortier bât ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes.
Tout autre support devant faire l'objet d'une étude préalable.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- **Fonds sains et cohérents** : brossage et lavage, traitement antimousse si besoin.
- **Fonds anciens dégradés** : lavage haute pression, décapage si nécessaire (anciennes peintures peu ou pas adhérentes.
- **Les fonds très poreux ou manquant de cohésion en surface** seront traités au préalable avec le Fixateur imprégnation RENAULAC.

MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger avant emploi. . Appliquer grassement sans tirer en couches croisées.
Monocouche en entretien à raison de 6 à 8m²/L par couche sur support lisse non absorbant.
En système bi-couche et à raison de 6 à 8m²/L par couche sur support lisse non absorbant, HYDRO FACADLITH bénéficie d'une garantie de bonne tenue de 10 ans.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse rouleau spécial façade, rouleau méché, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi.
Peut être dilué à 10 % d'eau en première couche suivant la porosité du fond.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Liant : Résine Hydro Pliolite ® : Nouvelle Technologie EBS. Pigment : dioxyde de titane.
Aspect	Mat profond.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Présentation	Fluide.
Teintes	Blanc et Ton Pierre. 104 teintes du nuancier FACADE disponibles à la machine à teinter RENAULAC.
Densité	1,530 + ou - 0,02 kg/l
Extrait Sec en poids	64 + ou - 2 %
en volume	46 + ou - 2 %
Épaisseur Film sec	30 microns secs pour 100 g/m ² humide.
Performance du film	Très grande résistance aux intempéries.
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Sec : 3 heures. Recouvrable : 12 heures.
Rendement	8m ² /L sur support lisse
Conditionnement	10L
Étiquetage	Néant
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/c) : 40g/l de COV
COV critères Ecolabel	Valeur limite critères Ecolabel : 40g/l de COV
Transport par route	Produit non dangereux

PRÉCAUTIONS

Il est déconseillé d'appliquer par température inférieure à +5°C ou supérieure à +30°C, vent fort, sur supports gelés, condensants ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluie menaçante, risque de gelées nocturnes).

RECOMMANDATIONS

Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

DUREE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé.
® Marque déposée ELIOKEM

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veuillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

CONDITIONS DE GARANTIE

Sur supports neufs ou déjà peints, sains et cohérents dans les conditions de préparation et d'application mentionnées sur l'emballage.
Cette garantie s'applique uniquement sur les applications verticales et est limitée au strict remboursement du produit (sur présentation de l'emballage et du ticket de caisse).

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr