

AFNOR T 36005
FAMILLE II - Classe 2

CREPIS FACADE

Aspect crépi

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Parement plastique destiné à être appliqué sur supports stables et rigides hydrauliques en extérieur (ciment, béton).
Protège et décore les maçonneries.
Apporte un complément d'imperméabilisation aux eaux de pluie.
Elimine les défauts et les imperfections du support et masque le faïençage.
Décor rustique traditionnel. Aspect roulé, écrasé, spatulé, très facile d'application.
Le système mis en œuvre sur FIXATEUR FACADE ACRYLIQUE bénéficie d'une garantie de Bonne Tenue de 10 ans.

LOCALISATION

Extérieur - Intérieur.

DESTINATION - SUPPORT

Travaux neufs ou d'entretien. Spécial rénovation de façades.
Extérieur : traitement de toutes les surfaces : murs enduits, talochés et dressés, béton bouché.
Intérieur : entrées, cages d'escaliers, passages, pièces rustiques.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Lavage, brossage, décapage si nécessaire.
Dans le cas de supports contaminés on procèdera à un traitement "Antimousse".
Quel que soit le type de support, l'application du FIXATEUR FACADE RENAULAC (éventuellement FIXATEUR IMPREGNATION) est obligatoire.
Les métaux ferreux seront imprimés.

MISE EN ŒUVRE

Avant emploi, brasser le produit pour une bonne homogénéité.
Pour l'application utiliser un rouleau alvéolé. Dans ce cas, bien charger le rouleau pour obtenir une dépose suffisante et croiser pour répartir correctement la charge.
En final, rouler le panneau ainsi enduit (1 m²) de façon régulière toujours dans le même sens, de haut en bas généralement.
Si l'on opte pour une dépose au couteau, lisseuse ou platoir inox, on utilisera le rouleau alvéolé pour l'opération finale de création du décor, en roulant le produit sans recharger.
Il est conseillé de fractionner les grandes surfaces en panneaux n'excédant pas 10 m²

MATÉRIEL D'APPLICATION

Grande variété d'aspect en fonction du matériel utilisé.
Brosse, rouleau laine ou méché, alvéolé, caoutchouc, décor.

DILUTION

Dilution possible : 2 % d'eau environ pour application mécanisée.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Dispersion de copolymères acryliques.
Aspect	Crépi mat roulé
Présentation	Pâte souple teintée dans la masse.
Teintes	Blanc et Ton Pierre 82 teintes du nuancier FACADE disponibles à la machine à teinter
Densité	1,8 + ou - 0,05 kg/l
Extrait Sec en poids	79 + ou - 2 %
Extrait Sec en volume	64 + ou - 1 %
Performance du film	Très grande durabilité.
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Mise hors pluie : 4 à 5 heures. Sec : 24 à 48 heures. Durcissement à cœur : 1 semaine environ.
Rendement	2,5 à 3 kg/m ²
Conditionnement	15 kg
Étiquette	Sans - Ininflammable
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/c) : 40 g/l de COV
Transport	Produit non dangereux.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à 5° C ou supérieure à 30°C, vent fort, supports gelés ou condensants, conditions climatiques limites (risque de gelée nocturne, condensation, pluie menaçante ou plein soleil).

RECOMMANDATIONS

Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr