

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 4a

SPECIAL FER ANTIROUILLE

GARANTIE 7 ANS*

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Utilisation polyvalente comme sous-couche de protection et finition brillante.
Application directe sur métaux ferreux, même oxydés, par neutralisation du processus de formation de la rouille.
Séchage progressif pour une meilleure pénétration du support oxydé.
Bonne résistance à la corrosion.
Bonne tenue en atmosphère marine et industrielle.
Film souple, adhérent, bonne rétention de brillant (sauf pour la teinte noir mat).

LOCALISATION

Extérieur - Intérieur

DESTINATION

Tous métaux ferreux (portails, grilles ferronneries, serrureries, tuyauteries, menuiseries métalliques, mobilier de jardin).

SUPPORT

S'applique sur tous métaux ferreux neufs ou déjà peints correctement préparés

PRÉPARATION DU SUPPORT

- **Supports bruts ou neufs (Acier, Fonte, etc...)** : Dégraisser. Pour une tenue optimale, appliquer un primaire antirouille adapté.
- **Supports oxydés** : Gratter les parties non adhérentes, dégraisser, décalaminer, éliminer la rouille pulvérulente, poncer et dépoussiérer.
- **Supports peints en bon état** : Lessiver puis poncer légèrement.
- **Supports peints écaillés et soufflés** : Piquer et décaper.

MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger avant l'emploi
- Appliquer en 2 ou 3 couches (1ère couche diluée à 5 % de WS, en insistant sur les points sensibles en première couche (rivetages, soudures, etc...))
La première couche doit être diluée pour bien imprimer le support sans surcharges.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau laqueur, pistolet pneumatique ou airless

DILUTION

Diluer de 3 à 5% de White-Spirit la première couche.
Peut être dilué avec de l'essence F pour une utilisation au pistolet.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Liant à base de résines glycérophtaliques modifiées. La pénétration du support et la protection antirouille sont apportées par une combinaison de phosphate de zinc active, d'agent passivants et de tensioactifs.
Aspect	Tendu brillant (sauf le noir mat).
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0
Présentation	Fluide.
Teintes	Blanc et Pré-teintés 10 bases permettant la réalisation des teintes du nuancier BOIS et FER réalisables à la machine à teinter RENAULAC.
Densité	1.230 + ou - 0.02 kg/l (pour le blanc)
Extrait Sec en poids en volume	75 + ou - 1 % (pour le blanc) 60 + ou - 1 % (pour le blanc)
Épaisseur Film sec	48 microns /100 g/m ² humide.
Performance du film	Grande résistance aux agents atmosphériques.
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Sec au toucher : 6 heures. entre deux couches : 24 heures
Rendement	14 à 16 m ² /L par couche selon nuance.
Conditionnement	0,5 L 2,5 L
Étiquette	R10 - Inflammable.
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/d) : 300g/l de COV
Transport	Code ONU 1263 exempté selon 22315

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer sur supports condensants ou taux hygrométrique trop élevé (> 80%)

SECURITE

Inflammable

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

Contient du cobalt et de la Méthyl Ethyl Cetoxyime : peut déclencher une réaction allergique.

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

CLAUSE DE GARANTIE

*La garantie est limitée au remboursement du produit sur présentation du ticket de caisse

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr