

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 7b2

SPECIAL TOITURE IMPERMEABILISANT

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

Finition élastomérique, souple et imperméabilisante, pour la protection et la décoration des toitures.
Microporeuse, résistante à la salissure et aux variations climatiques.
Protection fongicide du film contre les mousses et lichens.

LOCALISATION

Extérieur

DESTINATION

Toitures neuves ou anciennes

SUPPORT

S'applique sur tuiles, ardoises, ondulés, bétons, fibro-ciment, etc....

PRÉPARATION DU SUPPORT

La préparation des supports est une étape essentielle afin d'assurer la bonne tenue de votre peinture toiture. Elle s'applique sur des fonds sains, propres et secs. Après lavage, prévoir systématiquement un traitement antimousse avant l'application du produit.

- **Supports bruts ou neufs** : Le support doit avoir un vieillissement minimum afin d'être stabilisé.
- **Supports anciens en mauvais état** : Gratter les parties non adhérentes et éliminer les anciennes peintures.
- **Supports poreux ou friables** : Appliquer notre fixateur imprégnation au préalable.

Les supports métalliques peuvent être peints à condition qu'ils soient revêtus au préalable de la sous-couche adaptée.

MISE EN ŒUVRE

Bien mélanger avant emploi.

Appliquer en 2 couches régulières sans surcharge en diluant la première couche à 50% d'eau pour une meilleure pénétration dans le support.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

Une dilution à 50% d'eau est fortement conseillée en première couche permettant une excellente pénétration du support.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Combinaison de résines acryliques permettant une réticulation à la fois interne (élasticité dans toute l'épaisseur du film) et de surface par rayonnement UV (faible collant résiduel, résistance à la salissure)
Couleur	Pré-teintés Gris ardoise et rouge tuile Base A et base D permettant la réalisation de 16 teintes du nuancier toiture à la machine à teinter
Aspect	Mat velouté
Tenue au feu	M1 sur support combustible M0
Présentation	Peinture onctueuse
Densité	1,26 kg/L
Extrait Sec	64%
en poids	
en volume	50%
Épaisseur Film sec	39 microns pour 100g/m ² humide
Performance du film	Excellente tenue aux variations climatiques. Grande souplesse, faible encrassement. Grande résistance aux micro-organismes.
Séchage	Sec au toucher : 6 heures
à 20°C et 70% humidité relative	Entre deux couches : 24 heures
Rendement	6-7 m ² /L 4-5m ² /kg
Conditionnement	2,5 L - 10 L
Étiquetage	Néant
COV directive 2004/42/CE	Valeur limite UE (A/c) : 40g/l de COV
Transport par route	Produit non dangereux

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C, vent fort, supports gelés ou condensants ou conditions climatiques limites (risque de gelées nocturnes, brouillard, condensation ou pluies menaçantes). Les peintures en phase aqueuse ne peuvent être appliquées directement sur des supports traités hydrofuge. La pente du support doit être supérieure à 5%.

SECURITE

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Eviter le rejet dans l'environnement.

DURÉE DE CONSERVATION

2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

GESTION DES DECHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr