

AFNOR T 36005
FAMILLE I - Classe 7b2

LASURE ACRYLIQUE

GARANTIE 8 ANS*

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES PARTICULIERS

LASURE ACRYLIQUE GARANTISSANT UNE PROTECTION EXTREME DE VOS BOISERIES

Elle imperméabilise le bois et le protège contre les rayons UV du soleil.

Séchage ultra rapide 30 minutes . Recouvrable dans la journée.

Sans odeur.

Bonne résistance extérieure grâce à son filtre UV.

Respectueuse de l'environnement et conforme aux normes 2010.

LOCALISATION

Intérieur - extérieur.

DESTINATION

Protection et décoration des bois neufs ou anciens préparés.

SUPPORT

Toutes menuiseries , portes, volets, charpentes etc...

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les bois devront être propres et secs.

- **Bois neufs ou imprégnés** : léger ponçage, époussetage.

- **Bois peints, vernis ou cirés** : ponçage, décapage thermique (uniquement par air chaud sans flamme) ou chimique suivi d'un rinçage soigné.

- **Les bois anciens** remis à nu pourront être traités au préalable avec un produit curatif fongicide, insecticide. Dans le cas de bois exotiques ou exsudants, prévoir un nettoyage dégraissage.

MISE EN ŒUVRE

Bien homogénéiser le produit avant emploi et pendant l'utilisation.

Appliquer régulièrement sans surcharge, croiser et lisser de manière uniforme dans le sens du fil du bois.

Pour une finition soignée, prévoir un léger ponçage après la 1ère couche.

Intérieur : 1 à 2 couches suivant l'aspect désiré.

Extérieur : 2 à 3 couches suivant la protection désirée, l'exposition et la situation géographique (mer, montagne...). **Un système totalement incolore est fortement déconseillé en extérieur.**

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, spalter spécial lasure acrylique.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Nettoyage du matériel à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Nouvelle Résine acrylique anti UV.
Aspect	Satiné.
Tenue au feu	M1 sur support incombustible M0.
Présentation	Crème liquide.
Teintes	Pré-teintés disponibles en stock : Incolore, Chêne, Chêne clair, Chataignier, Pin d'orégon, Acajou (nouvelle couleur 2009). Existe en 35 teintes décoratives disponibles à la machine à teinter RENAULAC.
Densité	1.030 + ou - 0.02 kg/l
Extrait Sec en poids en volume	33 + ou - 2 % 31 + ou - 2 %
Épaisseur Film sec	30 microns/100 g/m ² humide.
Performance du film	Lessivable.
Séchage à 20°C et 70% humidité relative	Sec au toucher : 30 minutes Recouvrable : 2 heures
Rendement	12 m ² /L par couche.
Conditionnement	1 L 5 L
Étiquette	Sans
COV directive 2004/42/CE	Valeur UE (A/e) : 130g/l de COV
Transport	Produit non dangereux.

PRECAUTION

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C, vent fort, conditions climatiques limites (risque de gelées nocturnes, condensation ou pluie menaçante) ou sur supports gelés ou condensants.

SECURITE

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

DURÉE DE CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

TEINTE

Les nuances et les couleurs dépendent de l'essence du bois (blanc : sapin - brun : chêne - rouge : bois exotiques) et du nombre de couches appliquées. Il est possible d'éclaircir les couleurs avec de l'incolore en couches intermédiaires. La teinte définitive n'apparaît qu'après séchage.

CONDITIONS DE GARANTIE

*Sur bois neufs ou anciens préparés sains et cohérents à l'exclusion des essences peu imprégnables (chêne, red cedar, wenge) et dans les conditions de préparation et d'application mentionnées sur l'emballage. Cette garantie s'applique uniquement sur les applications verticales en partie courante et est limitée au strict remboursement du produit (sur présentation de l'emballage et du ticket de caisse) et ne concerne que l'aspect de la lasure.

Cette garantie exclut les systèmes totalement incolores.

GESTION DES DÉCHETS

Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veuillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

Route de Saucats - 33612 CESTAS Cedex - Tél : 05.57.97.09.80 - Fax : 05.57.97.09.81 www.renaulac.fr